

TECHTROL ANTIRUST OW03

MÔ TẢ

Techtrol Antirust OW03 là loại phụ gia bảo vệ kim loại gốc nước, dựa trên nồng độ của amin borat.

Sản phẩm là một hợp chất alkanolamine có chứa boron được khuyến nghị sử dụng như các loại chất ức chế ăn mòn của chất lỏng gia công kim loại gốc nước, chất làm mát động cơ, dầu phanh, chất tẩy rửa và các chất lỏng công nghiệp khác.

ỨNG DỤNG

Sản phẩm mang lại nhiều lợi ích về hiệu suất trong chất lỏng gia công kim loại gốc nước, chất làm mát động cơ, dầu phanh, chất tẩy rửa và các chất lỏng công nghiệp khác.

Tỉ lệ pha nước: từ 3% - 5%.

PHỤ GIA CHỐNG RỈ GỐC NƯỚC



TỈ LỆ PHA

3% - 5%

ƯU ĐIỂM

- Bảo vệ chống ăn mòn hiệu quả và tiết kiệm.
- Tăng chỉ số pH.
- Chịu được và ổn định trong nước cứng.

KHUYẾN NGHỊ

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất.

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.

Không nên để sản phẩm trực tiếp với môi trường xung quanh. Các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về đặc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG

TÊN CHỈ TIÊU	MIN	GIÁ TRỊ	MAX
Tỷ trọng ở 15°C, kg/l	1.150	1.175	1.200
pH ở 20°C (Pha loãng 3%wt)	9.0	9.38	10.0
Hàm lượng Boron, %wt	16	18	20
Độ nhớt động học ở 40°C, cSt	105.0	115.0	120.0
Điểm chớp cháy cốc hở, °C	200	-	-
Bảo vệ trong nhà, ngày	-	10 - 30	-

(Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo)